

# 丽水中恒工程检测有限公司

## 送 样 须 知

共 2 页第 1 页

钢筋 (标明产地、型号、规格)	冷 弯					
	盘条	I 级钢	II 级钢		对焊	
			6~25mm	28~50mm	6~25mm	28~50mm
	L=d+15cm		L=3d+15cm	L=4d+15cm	L=4d+15cm	L=5d+15cm
	拉 伸			焊 接		备 注
	盘条	I 级钢	II 级钢	I 级钢	II 级钢	d 为钢筋直径 附质保单
	L=5d+20cm, 且不小于 30cm			焊接长度+30cm(两端各取 15cm)		
钢绞线、 锚夹具、 橡胶支座	钢绞线	锚夹具	橡胶支座		附质保单, 厂牌、 型号、规格填写完 整	
	3 根, 长度≥100cm	一套	不少于 3 块			
水 泥	取不少于 6kg, 附质保单, 厂牌、型号、规格填写完整					
水泥砼、 砂浆及配 合比设计		水泥 (kg)	细集料 (kg)	粗集料 (kg)	备 注	
	抗压配合比 (15 <sup>3</sup> )	>36	>70	>100	1、水泥: 厂牌、型号、 规格, 标号符合设计 要求 2、集料: 级配、各项 技术指标均符合规范 要求 3、外加剂: 附说明书、 质保单	
	抗压配合比 (10 <sup>3</sup> )	>12	>35	>12		
	抗渗配合比	>75	>150	>200		
	抗折配合比	>120	>240	>300		
	砂浆配合比	>4	>10	.....		
	净浆配合比	>10	.....	.....		
砼、砂浆试件	龄期小于 28 天 (超龄期需委托方特别注明), 试件完整、无破损					
沥青及沥 青混合料	沥青混 合料	1、沥青: 试样不少于 3kg, 产地、标号、品种填写完整				
		2、集料: 试样有代表性, 级配、各项技术指标均符合规范要求				
		粗集料	细集料	矿粉		
	各种规格 30~40kg	各种规格 20~30kg	3~5 kg			
沥青	试样不少于 1.5kg, 产地、标号、品种填写完整, 锅装。					
集 料	水泥混凝土			沥青混合料		
	粗集料: 不少于 30 kg, 且 9.5~19mm 集料 不少于 10 kg; 细集料: 不少于 5 kg			粗集料: 不少于 30 kg, 且 13.2~16mm 集料 不少于 10 kg; 细集料: 不少于 5 kg		

# 丽水中恒工程检测有限公司

## 送 样 须 知

共 2 页第 2 页

土 工	土 颗 料 分 析 试 验									
	小于 2mm 的土		小于 10mm 的土		小于 20mm 的土		小于 40mm 的土		大于 40mm 的土	
	2kg		5kg		10kg		18kg		25kg	
	液塑限		击实		承载比 CBR(不包括击实试验)				综合毛体积	
	细粒土	粗粒土	细粒土	粗粒土	3 个试件	6 个试件	9 个试件		30kg	
	2kg	10kg	15kg	30kg	20 kg	40 kg	60 kg			
无 机 结 合 料	击 实		无 侧 限 抗 压 强 度				石灰分析	EDTA		
	细粒土	粗粒土	细粒土	中粒土	粗粒土	水泥 (全套)	1 kg      2kg			
	60kg	120kg	6 kg	60 kg	240 kg	50 kg				
无侧限抗 压强度	龄期少于 6 天, 试件完整、无破损 (超龄期需委托方特别注明)									
水质分析	试样不少于 2kg, 填好取样地点、试验项目									
外加剂	试样不少于 2kg, 附说明书、质保单, 产牌、型号填写完整									
备 注	样品接收时间: 上班时间									